BPD Sp. z o.o.
10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 21
Tel./fax.89 526 66 68 , 89 526 66 68
www.bpd-group.eu
e-mail: office@bpd-group.eu

building products distribution ®

KARTA TECHNICZNA WYROBU	EUROPLAST 5W-PYE250 S52 SBS -5C
NAZWA PAPY	**EUROPLAST 5W-PYE250 S52 SBS -5C** **wg. PN-EN 13707:2004+A2:2009** papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej
ZASTOSOWANIE	papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji dachów jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych przy wykonaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych lub do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych. Mocować do podłoża metoda zgrzewania lub mechanicznie.
SKŁAD PAPY 1.Wkładka 2.Masa powłokowa	 włóknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m^2 asfalt modyfikowany SBS
DANE TECHNICZNE 3.Wady widoczne 4.Prostoliniowość 5.Wodoszczelność 6.Właściwości przy rozciąganiu 7.Wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temperaturze. 8.Wydłużenie przy max. sile rozciągającej 9.Giętkość w niskiej temperaturze 10.Wytrzymałość złącza (odporność na ścinanie. 11.Odporność na spływanie w podwyższ.temp. 12.Odporność na sztuczne starzenie 13.Przyczepność posypki 14.Reakcja na ogień 15.Przenikanie pary wodnej 16.Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem 16.Odporność na obciążenia statyczne	 brak widocznych wad maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie powinna przekraczać 10mm na 5,0m długości lub proporcjonalnie do innych dług. wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 1000 (+/-300) N/50mm Maksymalna siła rozciągająca w poprzek 700 (+/-300) N/50mm wodoszczelna przy rozciąganiu do 10% w poprzek 50 (+/-30%) wzdłuż 50 (+/-30%) -5 °C zakład podłużny 700 (+/-300) N/50mm zakład poprzeczny 900 (+/-300) N/50mm Niedopuszczalne spływanie w temperaturze mniejszej lub równej +80 °C Niedopuszczalne spływanie w temperaturze mniejszej lub równej +90 °C maksymalny ubytek masy posypki 15 (+/-15%) klasa E U =20 000 wzdłuż : 200 (+/-100N) w poprzek (+/-100) do 20 kg
MONTAŻ	Zgrzewanie lub mechanicznie
WYMIARY ROLKI 17. Ilość papy w rolce 17.Grubość 18.Szerokość 19.Ilość papy na palecie 20.Waga papy na palecie	 5,0 m^2 5,2 mm (+/-0,20mm) 1,0m 24 rolki x 5 m2 = 120 m2 880kg

GWARANCJA MATERIAŁOWA 5 LAT
Wydanie z dnia 24.10.2013