

KARTA TECHNICZNA WYROBU

EUROPLAST 20STICK V S20 SBS samoprzylepna

NAZWA PAPY	EUROPLAST 20STICK V S20 SBS samoprzylepna wg.PN-EN 13707:2004+A2:2009 papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa na welonie z włókien szklanych
ZASTOSOWANIE	Papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa na osnowie z welonu szklanego modyfikowana SBS stosować do wykonywania izolacji dachowych jako warstwę podkładową wielowarstwowych pokryć dachowych oraz do oklejania płyt styropianowych. Mocować metoda klejenia poprzez oderwanie folii ze spodu papy.
SKŁAD PAPY 1.Wkładka 2.Masa powłokowa	welon z włókien szklanych asfalt modyfikowany SBS
DANE TECHNICZNE 3.Wady widoczne 4.Prostoliniowość 5.Wodoszczelność 6.Właściwości przy rozciąganiu 7.Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 8.Giętkość w niskiej temperaturze 9.Odporność na sptywanie 10.Wytrzymałość na rozdzieranie 11.Odporność na obciążenia statyczne 12.Przenikanie pary wodnej 13.Odporność na uderzenia metoda A 14.Reakcja na ogień	brak wad widocznych odchyłka od prostoliniowości nie przekracza 20mm na 10,0m długości wodoszczelna przy ciśnieniu 10kPa maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 350 (+/-150) N50mm w poprzek 200 (+/-100) N50mm Wzdłuż 6% (+/-4%) ; w poprzek 6% (+- 4%) -20° C Niedopuszczalne sptywanie w temp. mniejszej lub równej +90 ° C NPD NPD U = 20 000 NPD klasa E
MONTAŻ	Klejenie za pomocą oderwania folii ze spodu papy
WYMIARY ROLKI 15.Ilość papy w rolce 16.Grubość 17.Szerokość 18. Ilość rolek na palecie 19.Ilość papy na palecie 20.Waga papy na palecie	15 m ² ≥2,0 mm 1,0m 20 rolek 300 m ² 860kg

GWARANCJA MATERIAŁOWA 15 lat

Wydanie z dnia 24.10.2013