

**KARTA TECHNICZNA WYROBU**

**EUROPLAST 20STICK G S30 SBS samoprzylepna**

<b>NAZWA PAPY</b>	<b>EUROPLAST 20STICK G S30 SBS samoprzylepna</b> wg. PN-EN 13707:2004+A2:2009 papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa na tkaninie szklanej
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa na osnowie z tkaniny szklanej modyfikowana SBS stosować do wykonywania izolacji dachowych jako warstwę podkładową wielowarstwowych pokryć dachowych oraz do oklejania płyt styropianowych. Mocować metoda klejenia poprzez oderwanie folii ze spodu papy lub mechanicznie.
<b>SKŁAD PAPY</b> 1.Wkładka 2.Masa powłokowa	Tkanina szklana asfalt modyfikowany SBS
<b>DANE TECHNICZNE</b> 3.Wady widoczne 4.Prostoliniowość 5.Wodoszczelność 6.Właściwości przy rozciąganiu 7.Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 8.Giętkość w niskiej temperaturze 9.Odporność na spływanie 10.Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem 11.Odporność na obciążenia statyczne 12.Przenikanie pary wodnej 13.Odporność na uderzenia metoda A 14.Reakcja na ogień	brak wad widocznych odchyłka od prostoliniowości nie przekracza 20mm na 10,0m długości wodoszczelna przy ciśnieniu 10kPa maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 1500 (+1000/-500) N50mm w poprzek 1500 (+1000/-500) N50mm Wzdłuż 10% (+/-8%) ; w poprzek 10% (+- 8%)  -20° C Niedopuszczalne spływanie w temp. mniejszej lub równej +90 ° C  wzdłuż 150 (+/-100) N; w poprzek 150 (+/-100) N NPD U = 20 000 NPD  klasa E
<b>MONTAŻ</b>	Mocować metoda klejenia poprzez oderwanie folii ze spodu papy lub mechanicznie
<b>WYMIARY ROLKI</b> 15.Ilość papy w rolce 16.Grubość 17.Szerokość 18. Ilość rolek na palecie 19.Ilość papy na palecie 20.Waga papy na palecie	10 m <sup>2</sup> 3,0 mm (+/-0,20mm) 1,0m 20 rolek 200 m <sup>2</sup> 870kg

**GWARANCJA MATERIAŁOWA 15 lat**

Wydanie z dnia 24.10.2013